



## Лист технических данных Эластичная смола ТК-180

ТК-180 – это ненасыщенная полиэфирная смола, используется в качестве добавки к другим смолам для придания им эластичности. Обычно добавляется в полиэфирные продукты (смолы, гелькоуты) в количестве от 5% до 15% в зависимости от изначальных характеристик продукта и требуемого результата.

| Измеряемый показатель                        | Значение                   | ГОСТ/методика |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Внешний вид                                  | Светло-коричневая жидкость | Визуально     |
| Содержание стирола                           | 20 %                       | UNI 9560      |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при 23°C | 300 - 500 сПз              | ГОСТ 25271-93 |

Для корректного процесса катализации мы советуем использовать смолу, температура которой не ниже 15 °C.

### Хранение

В заводской упаковке в тёмном помещении при температуре не выше 20 °C минимальный срок хранения продукта 4 месяца с даты производства. Более длительное хранение или изменение условий хранения могут привести к изменению характеристик продукта. По истечении срока хранения, смола может быть использована по назначению после проведения соответствующих тестов.

### Примечание

Информация, указанная в данном листе, основана на лабораторных тестах, наших знаниях и опыте. Она не является, однако, какой-либо формой гарантии, скрытой или явной, в отношении данных материалов по причине того, что условия их применения клиентом могут оказывать влияние на конечные характеристики.