

Лист технических данных Смола полиэфирная ТК-200

Смола полиэфирная ТК-200 – это нетиксотропная, непредускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на изофталевой основе. Данная смола оптимально сочетает в себе хорошие механические свойства, химостойкость и термостойкость, обладает отличной пропиткой стекломатериалов. Применяется для строительства лодок, резервуаров, воздухопроводов для химической и санитарной промышленности и других деталей, которым требуется высокие механические свойства или химостойкость.

Благодаря своим свойствам, смола ТК-200 применяется как при ручном формовании, так и напылении; во всех случаях, когда требуется быстрая и полная пропитка стекломатериалов смолой.

Измеряемый показатель	Значение	ГОСТ/методика
Внешний вид	Светло-коричневая жидкость	Визуально
Общая объёмная усадка	4,52 %	ГОСТ Р 57593-2017 (ИСО 3521:1997)
Относительное удлинение при разрыве	3,7 ± 0,4 %	ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010)
Динамическая вязкость по Брукфильду при 23°C	300 - 500 сПз	ГОСТ 25271-93
Температура изгиба под нагрузкой (Точка термической деформации)	85 °C	ГОСТ 12021-2017
Твёрдость по Барколю	40 - 43	ГОСТ Р 5676-2015

Для корректного процесса катализации мы советуем использовать смолу, температура которой не ниже 15 °C.

Хранение

В заводской упаковке в тёмном помещении при температуре не выше 20 °C минимальный срок хранения продукта 4 месяца с даты производства. Более длительное хранение или изменение условий хранения могут привести к изменению характеристик продукта. По истечении срока хранения, смола может быть использована по назначению после проведения соответствующих тестов.

Примечание

Информация, указанная в данном листе, основана на лабораторных тестах, наших знаниях и опыте. Она не является, однако, какой-либо формой гарантии, скрытой или явной, в отношении данных материалов по причине того, что условия их применения клиентом могут оказывать влияние на конечные характеристики.